

# 選択・施工上の注意

壁紙は、商品や施工環境により、施工難易度が変わります。各商品に表示している注意事項をあらかじめご確認の上、商品をご選定いただきますよう、お願いいたします。

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓18.1cm ↔23.1cm (エンボスリポート)

**消臭・フィルム汚れ防止**

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 消臭 | 撥水 | ストレッチ

注意事項 02 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

こちらに表示している注意事項をご確認ください。

## 項目別の注意事項

### 01 | リピート

- プリントリピートとエンボスリピートが異なる商品です。表示しているリピートで施工した場合、もう一方のリピートは柄が合いませんのでお含みおきください。

### 02 | ジョイント・柄合わせ

- 商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
- 見る角度や使用環境によってジョイント部分がより目立つ場合があります。

### 03 | ホワイトライン

- 商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部に白いラインが入ったように目立つ場合があります。
- 突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けていただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。
- 特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

### 04 | キズ・摩擦

- 商品特性上、表面がキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
- 特に濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
- 出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。
- 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。

### 05 | 下地・糊付け

- 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
- 糊付け後は大きなたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。
- 間接照明の場合など使用環境によっては、より下地が目立つ場合があります。

### 06 | 施工費

- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

## 商品分類別の注意事項

### 07 | フィルム汚れ防止壁紙／スーパー耐久性／消臭・フィルム汚れ防止壁紙

- モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
- オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
- 糊付け後は大きなたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。
- エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
- 出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
- 施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

### 08 | 珪藻土壁紙

- 一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。
- 天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。
- 汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。
- 素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。
- フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。シーラー処理することで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。
- オープンタイムは15分が目安です。糊付け後は折りジワがつかないように大きなたたみ、上積みは避けてください。
- 重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
- 表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

### 09 | MEGURE WALL (オレフィンチップ)

- 製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みおきください。
- 表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
- 必ず有効巾でジョイントするようにしてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じます。
- 裏紙にリサイクル紙を使用しており、やや紙ダマリが生じやすいため、常に鋭い刃先のカッターを使用するようにしてください。
- オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。
- 糊付け後、長時間の養生は表面の粒子の欠落の原因となりますのでご注意ください。

### 10 | MEGURE WALL (もみ殻)

- 一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。
- 天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。
- 汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。
- 素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。
- フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
- シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。
- オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きなたたみ、上積みは避けてください。
- 重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
- 表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

### 11 | 同柄壁紙・同柄リアテック

- リアテック・壁紙は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを正確に合わせることはできませんのでご了承ください。
- 原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
- 連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。
- リアテックの表示価格や製品仕様、および継廃は2021-2023リアテック vol.11掲載時のものであり、予告なく改定する場合があります。最新情報につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

### 12 | Blackboard

- チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。
- 過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。
- ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。
- 筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落とし、それから、マイクロファイバーウエスで丁寧に水拭きしてください。
- 水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りしてください。
- ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。
- 壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。
- 消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。