

＼ フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにアップ ／



# スーパー耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH



## POINT 1

引っかきキズに強い



ペットのいるお部屋や壁に  
キズがつくのを防ぎたい  
空間におすすめ。

表面強化壁紙の約6倍の表面強度！



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

## POINT 2

物を出し入れする  
空間にもおすすめ！  
衝撃に強い壁紙



## POINT 3

汚れやにおいの染み付きを防止！

フィルム汚れ防止壁紙と同じく、エバール®フィルムの  
効果で汚れやにおいの染み付きを防止。抗菌性や耐薬  
品性など、清潔に保ちたい空間にうれしい機能も充実！

## ハイボリュームタイプもおすすめ

FE76428-76430は、厚みのあるハイボリュームタイプ。下地の  
凹凸をカバーする厚みと表面強度を備えています。

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重  
合樹脂の登録商標です。



## 各種機能性データ

## ■ サンゲツオリジナルのスーパー耐久性試験

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準(※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準(※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

## [試験方法]

壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

## [評価基準]

所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見裸で特に変化がみられない

4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級：表面層の破れが明確にみえる

2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

## ■ 表面強度性能比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

## ▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納め際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。

拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。