

# 商品情報一覽

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

●…無地貼可    ■…ステップ柄合せ

カテゴリ	品番	標準価格 (円/m)	有効巾 (cm)	リピート(cm)		防カビ	汚れ防止	表面強化	撥水	スレテッ	防火性能(直張り)				防火種別	
				タテ	ヨコ						不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		
				タテ	ヨコ						不燃	不燃	準不燃	金属板		
天壁まるごと壁紙	77-2002	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2003	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2004	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2005	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2006	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2007-2008	1,000	92	-	-	●										2-3
	77-2009-2010	1,000	92	-	-	●	(抗アレ)									2-3
	77-2011-2012	1,000	92	-	-	●										2-3
	77-2013	1,000	92	-	-	●										2-3
	77-2014	1,000	92	-	-	●	(光拡散)									2-3
77-2015	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2016	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2017	1,000	92	-	-	●	(吸放湿)									2-3	
77-2018	1,000	92.5	64.2	92.5	●										2-3	
77-2019	1,000	92	21.4	30.7	●										2-3	
77-2020	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2021-2022	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2023	1,000	92	32	46	●										2-3	
77-2024	1,000	92	32	92	●										2-3	
77-2025	1,000	92	32	46.2	●										2-3	
77-2026	1,000	92	2	2.9	●										2-3	
77-2027	1,000	92	12.8	13.2	●										2-3	
77-2028	1,000	92.5	30.7	46.4	●	(光拡散)									2-3	
77-2029	1,000	92.5	32	92.5	●	(吸放湿)									2-3	
77-2030	1,000	92	32	92	●										2-3	
77-2031	1,000	93	31.5	62	●										2-3	
77-2032-2033	1,000	92	32	92	●										2-3	
77-2034	1,000	92	-	-	●	(抗アレ)									2-3	
77-2035	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2036-2037	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2038	1,000	92	21	18.5	●	(吸放湿)									2-3	
77-2039	1,000	92	64.1	46.2	●										2-3	
77-2040	1,000	92	-	-	●										2-2	
77-2041	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2042	1,000	92	21.3	23.1	●	(透気性)									2-3	
77-2043	1,000	92.5	32	46.3	●										2-3	
77-2044	1,000	92.5	32	46.4	●										2-3	
77-2045	1,000	92.5	3.4	2.9	●										2-3	
77-2046-2047	1,000	92	21.4	46.2	●	(フレタンコート)									2-3	
77-2048	1,000	92	32	46.2	●	(フレタンコート)									2-3	
77-2049	1,000	92	12.8	13.2	●	(フレタンコート)									2-3	
77-2050	1,000	92	32	23	●	(フレタンコート)									2-3	
77-2051	1,000	92	21.4	92	●	(フレタンコート)									2-3	
77-2052	1,000	92.5	23.2	30.8	●	(フレタンコート)									2-3	

■ 全点JIS規格・SV規格適合品です。 ■ 全点材料区分:塩化ビニル樹脂系壁紙です。

サンゲツの国産ビニル壁紙は、さまざまな安全規格の基準に適合しており、安心してお使いいただけます。

**JIS規格 (JIS A 6921)**  
日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。

項目	規定	適用試験数
退色性	4号以上	6.3.1
耐摩擦	(乾摩擦)タテ・ヨコ:4級以上 (湿潤摩擦)タテ・ヨコ:4級以上	6.3.2
隠ぺい性	3級以上	6.3.3
施工性	浮き及びはがれがあってはならない	6.3.4
湿潤強度	タテ 5N/1.5cm以上    ヨコ 5N/1.5cm以上	6.3.5
ホルムアルデヒド放散量	0.2mg/L以下	6.3.6

カテゴリ	品番	標準価格 (円/m)	有効巾 (cm)	リピート(cm)		防カビ	汚れ防止	表面強化	撥水	スレテッ	防火性能(直張り)				防火種別	
				タテ	ヨコ						不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		
				タテ	ヨコ						不燃	不燃	準不燃	金属板		
汚れに強い壁紙	77-2053-2054	1,000	92	32.3	46.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2055	1,000	92.5	62.8	92.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2056	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2057	1,000	92	30	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2058	1,000	92.5	31.4	46.4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2059-2060	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2061	1,000	92	21.4	23.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2062	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2063	1,000	92	20.9	30.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
	77-2064	1,000	92	46.5	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3
77-2065-2066	1,000	92	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	
77-2067-2068	1,000	92	32	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	
77-2069	1,000	92	16.6	30.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	
77-2070	1,000	93	12.2	46.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	
77-2071	1,000	92	21.4	23.1	●	(フレタンコート)									2-3	
77-2072-2073	1,000	92.5	23.1	46.3	●										2-3	
77-2074	1,000	92	21.4	23	●										2-3	
77-2075	1,000	92	21.4	11.5	●										2-3	
77-2076	1,000	92	32	46	●										2-3	
77-2077	1,000	92	31	46	●										2-3	
77-2078	1,000	92	23.1	46.2	●										2-3	
77-2079	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2080	1,000	92.5	46	92.5	●										2-3	
77-2081	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2082	1,000	92.5	19.5	18.5	●										1-4	
77-2083	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2084	1,000	92	64	92	●	(フレタンコート)									2-3	
77-2085	1,000	92	-	-	●										2-3	
77-2086-2087	1,000	92.5	23	46.3	●										2-3	
77-2088	1,000	92	-	-	●										2-2	
77-2089	1,000	92.5	64.2	92.5	●										2-3	
77-2090	1,000	93	32	31	●										2-3	
77-2091	1,000	92.5	32.1	92.5	●										2-3	
77-2092	1,000	92.5	64	92.5	●										2-3	
77-2093	1,000	92.5	64	92.5	●										2-3	
77-2094	1,000	92.5	11.5	30.9	●										1-4	
77-2095	1,000	92	64	46	●										2-3	
77-2096	1,000	92.5	64	92.5	●										2-3	
77-2097	1,000	92.5	64.1	92.5	●										2-3	
77-2098	1,000	92	64	92	●	(フレタンコート)									2-3	
77-2099-2100	1,000	92.5	64.2	92.5	●										2-3	

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

**SV規格 (壁紙製品標準規格)**  
快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。

規格値(安全性に関する抜粋)	
ホルムアルデヒド放散量	0.2mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.1mg/kg以下
重金属	砒素 3mg/kg以下    鉛 20mg/kg以下    カドミウム 3mg/kg以下 クロム 20mg/kg以下    水銀 2mg/kg以下
残留VOC	TVOC:100μg/g以下    TEX芳香族:10μg/g以下 トルエン・キシレン・エチルベンゼンは使用しない
安定剤	鉛・カドミウム・有機スズを含有のものを使用しない
可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性のものを使用(DBPは使用しない)
発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない