

価格・物性試験一覧表 (ファブリック)

試験方法	ピーリング スナッグ 引張強さ 引裂強さ 滑脱抵抗力 摩耗強さ 染色堅牢度 耐光 染色堅牢度 汗 染色堅牢度 摩擦	JIS L 1076 A 法(ICI 形法)：摩擦による毛羽立ち、ピーリングの発生程度を測定します。 JIS L 1058 A 法：引掛けりによる生地表面からの糸の突出や引きつけの発生程度を測定します。 JIS L 1096 A 法(ラベルドストリップ法)：たて方向・よこ方向に荷重をかけて引張強さを測定します。 JIS L 1096 D 法(ベンジュラム法)：たて方向・よこ方向に引裂いたときの強さを測定します。 JIS L 1096 B 法 縫目滑脱法：たて方向・よこ方向に 117.7N (12kgf) の荷重をかけて縫い目(縫い代 1cm)が滑脱してどの程度開くかを測定します。 JIS L 1096 A-1 法(平面法)：研磨紙を使用して荷重を掛け摩擦し、生地が摩耗したときの回数を測定します。 JIS L 0842 A 法：日光(紫外線カーボンアーキ光灯)や蛍光灯等に晒された染色の光に対する堅牢性を測定します。 JIS L 0848：汗による生地の変退色と他の衣料に移染する程度を測定します。 JIS L 0849 II形法(学振形法)：使用中の摩擦による色移りを測定します。
------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(注1) 引裂強さで枠の項目は、破裂強さJIS L 1096 A法(ミューレン形法・kPa)の測定値になります。

破裂強さ JIS L 1096 A法(ミューレン形法・kPa)：しわ及びたるみが生じないよう均一な張力で固定し、圧力を加え、試験片を突き破る時の強さを測定します。


(注2) はっ水機能付商品。

※1kgf=9.8N国際単位を使用しています。









※当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありません。

※はっ水：可(*)の商品は、加工後に若干風合いが変わりますのであらかじめお含みおきください。


価格・物性試験一覧表 (ファブリック)

頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピリ ング (級)	スナップ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)						オプション はっ水
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	汗 (アルカリ性) 変退色	汚染	乾燥	湿潤	パック コーティング (有無)	
27	フィヨルドフィール	UP156・UP157	8,600	ベルギー		4.5	4.5	4.5	1960以上	634	53.7以上	53.8	0.4	1.9	1000	UP156	5以上	4-5	4-5	4-5	4	有	可
															UP157	5以上	4-5	4	4-5	2-3	有	可	
28	ロールクッキー	UP158	14,500	日本		5.0	4.5	4.5	1080	995	54.5以上	32.1	0.4	0.4	1000以上	UP158	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可(※)
28	クロスドミノ	UP159	14,500	日本		4.0	4.5	4.5	1100	1160	64.0以上	57.6	0.5	0.6	1000以上	UP159	5以上	4-5	4	4	4	有	可(※)
29	くす玉	UP160～UP163	16,000	ドイツ		4.5	4.5	4.5	1960以上	1640	64.0以上	64.0以上	0.4	0.4	1000以上	UP160	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	可(※)
															UP161	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	可(※)	
															UP162	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	可(※)	
															UP163	5	5	4-5	4-5	4-5	無	可(※)	
30	カレリアーノ	UP164・UP165	8,000	ベルギー		2.5	3.5	4.0	1640	571	64.0以上	64.0以上	0.7	0.4	991	UP164	4	4-5	4-5	4	4	無	可
															UP165	4	5	4-5	4	4	無	可	
31	ガーランドフラワー	UP166～UP168	7,200	ドイツ		3.0	3.5	3.5	1960以上	868	62.8以上	62.8以上	2.6	4.2	723	UP166	3-4	5	5	5	4-5	無	可
															UP167	5	5	4-5	4-5	4-5	無	可	
															UP168	5	5	4-5	4-5	4	無	可	
32	結飾	UP169～UP172	5,400	日本		3.0	4.5	4.5	1960以上	1050	64.0以上	64.0以上	0.8	0.8	626	UP169	5	4-5	5	4-5	4-5	有	可
															UP170	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP171	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP172	5以上	4-5	4-5	4	4-5	有	可	
33	イロコヅチ	UP173～UP178	6,800	日本		3.5	4.0	4.0	1960以上	1960	64.0以上	64.0以上	0.4	0.6	733	UP173	5	4-5	4	4-5	4-5	無	可
															UP174	5以上	4-5	4	4-5	4-5	無	可	
															UP175	5以上	4-5	4	4-5	4	無	可	
															UP176	5	4-5	4	4-5	4-5	無	可	
															UP177	5以上	4-5	4	4-5	4	無	可	
															UP178	5以上	4-5	3-4	4-5	4-5	無	可	
34	ブルーマ	UP179～UP182	5,900	スペイン		4.0	5.0	5.0	1670	798	64.0以上	59.1	0.4	0.4	1000以上	UP179	5	4-5	4	4-5	4-5	無	可
															UP180	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可	
															UP181	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可	
															UP182	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可	
35	バードトレース	UP183～UP188	5,250	日本		3.0	4.5	4.5	1960以上	917	64.0以上	64.0以上	0.6	2.0	548	UP183	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
															UP184	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP185	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP186	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP187	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP188	5以上	4-5	4	4-5	4-5	有	可	
36	ブルテリアチェックF	UP189～UP194	5,250	日本		3.0	4.5	4.5	1370	1250	64.0以上	64.0以上	2.4	2.3	371	UP189	4-5	5	4-5	5	4-5	有	可
															UP190	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP191	5	4-5	4	4-5	4-5	有	可	
															UP192	5	4-5	4-5	4-5	4	有	可	
															UP193	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP194	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
37	トルキス	UP195～UP198	4,950	日本		4.5	4.5	4.0	1960以上	1420	64.0以上	64.0以上	0.6	1.4	498	UP195	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
															UP196	5以上	4-5	4	4-5	4-5	有	可	
															UP197	5以上	4-5	4	4-5	4	有	可	
															UP198	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可	
38	チマトナ	UP199～UP202	5,250	日本		4.5	5.0	5.0	1010	1010	64.0以上	64.0以上	0.5	0.5	395	UP199	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
															UP200	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP201	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP202	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可	
39	ボーダーグランド	UP203～UP206	5,500	日本		4.5	5.0	5.0	1960以上	1020	64.0	64.0	0.8	0.6	931	UP203	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
															UP204	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可	
															UP205	5	4-5	4-5	4-5	4	無	可	
															UP206	5	4-5	4	4-5	4	無	可	
40	ミッドボーダー	UP207～UP211	5,50																				

価格・物性試験一覧表 (ファブリック)

貢	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピーリング 級	スナック (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)	摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション	
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				汗 (アルカリ性) 変退色	摩擦 汚染	乾燥	湿潤				
50	オクタゴン	UP240~UP242	9,200	イタリア		4.5	4.5	4.5	1950	1640	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	501	UP240	4-5	4-5	3	5	3-4	無	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP241	5	4-5	2-3	4-5	2-3		
50	レグルス	UP243~UP246	6,100	日本		3.0	4.0	4.5	1560	1830	64.0 以上	64.0 以上	0.8	1.0	866	UP243	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP244	5以上	4-5	3	4-5	2-3		
51	モカノアール	UP247~UP249	9,700	日本		4.5	4.5	4.5	556	524	27.8	13.6	0.6	0.6	481	UP247	4	4-5	4-5	4-5	4	有	可(*)
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP248	5	5	4	4-5	4-5		
52	ココリゾート	UP250~UP253	5,850	日本		3.5	4.0	4.0	1960	1480	64.0 以上	64.0 以上	1.5	1.9	1000以上	UP250	5以上	5	5	5	5	有	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP251	5以上	4-5	4-5	4-5	4		
53	ブーケガルニ	UP254~UP256	6,500	日本		3.5	3.5	3.5	1880	1300	64.0 以上	64.0 以上	0.6	4.0	478	UP254	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP255	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
54	カシミール	UP257・UP258	5,400	日本		3.5	4.0	4.5	1710	1960	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.6	786	UP257	5以上	5	5	5	5	有	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP258	5以上	5	4-5	4-5	4		
54	パロックスステージ	UP259~UP261	4,350	日本		4.5	4.5	4.5	1960	1410	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.6	350	UP259	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP260	5以上	5	3-4	4	4		
55	ジャバネスクロマン	UP262~UP267	4,800	日本		3.0	4.5	4.5	1960	1200	64.0 以上	64.0 以上	2.3	1.1	406	UP262	5	5	5	4-5	4-5	有	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP263	5	5	4-5	4-5	4-5		
56	クラウンウェールズ	UP268・UP269	4,500	ベルギー		4.5	4.5	4.5	1960	895	64.0 以上	64.0 以上	2.4	4.4	166	UP268	5	5	4-5	4-5	4	無	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP269	4-5	5	4-5	4-5	3-4		
58	オールドタイム	UP270~UP273	5,100	日本		3.5	4.0	4.5	1960	697	32.8 以上	33.9	0.5	1.0	571	UP270	4	5	5	5	5	有	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP271	5	5	4-5	4-5	4-5		
58	パッシングタイム	UP274~UP277	5,100	日本		5.0	3.5	3.5	1960	698	40.5 以上	34.3	0.4	0.4	901	UP274	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP275	5以上	5	4-5	4-5	4-5		
58	アンタングル	UP278~UP281	4,200	日本		4.5	4.0	4.5	1960	1410	64.0 以上	64.0 以上	0.4	1.6	468	UP278	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP279	5以上	5	3-4	4-5	4-5		
59	ヴィクトリア・リッチ	UP282・UP283	15,500	日本		4.5	5.0	5.0	1270	1130	64.0 以上	64.0 以上	0.4	0.4	726	UP282	5以上	4-5	2-3	4-5	3	有	可(*)
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP283	3-4	4-5	4-5	4-5	2-3		
59	エスピワール	UP284・UP285	14,500	日本		4.5	4.0	4.0	1060	1130	58.4	60	0.4	0.4	1000以上	UP284	5	5	4-5	4-5	4	有	可(*)
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP285	5以上	5	4	4-5	4		
60	アムルアモーレ	UP286~UP288	7,800	トルコ		4.0	4.5	4.5	1960	1640	64.0 以上	64.0 以上	0.6	0.4	1000以上	UP286	5	5	4	5	4-5	無	可(*)
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				UP287	5	5	4-5	5	4-5		
61	マリフラワー	UP289	8,800	ベルギー		4.5	4.0	4.5	1280	739	64.0以上	57.4	0.2	0.4	871	UP289	5以上	5	4-5	4-5			

価格・物性試験一覧表 (ファブリック)

頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピーリング 級	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)	摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コートイング (有無)	オプション はっ水		
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				耐光	汗 (アルカリ性) 変退色	摩擦 汚染	乾燥	湿潤				
70	カサブランカメモリー	UP316・UP317	5,300	日本		3.0	4.0	3.5	1960以上	1280	64.0以上	64.0以上	1.1	1.5	526	UP316	5以上	5	5	5	5	無	可	
71	ミズリーナ	UP318～UP320	5,950	日本		3.0	4.5	4.5	1420	1470	64.0以上	64.0以上	0.4	0.4	521	UP317	5以上	5	5	5	5	無	可	
72	松葉 F	UP321～UP325	5,700	日本		4.5	4.5	4.5	1450	986	64.0以上	64.0以上	1.4	2.0	247	UP321	5以上	4-5	4-5	4-5	4	有	可	
73	ワツソンブレイド	UP326・UP327	5,300	日本		4.0	4.0	4.5	1960以上	798	64.0以上	64.0以上	0.4	1.8	486	UP326	5	5	4-5	4-5	3-4	無	可	
73	ステップスクエア	UP328～UP331	5,200	日本		2.0	4.5	4.5	1550	1220	64.0以上	64.0以上	0.8	1.5	401	UP328	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可	
74	ロイヤルクワトロ	UP332～UP335	4,600	日本		4.5	4.0	4.5	1960以上	1370	64.0以上	64.0以上	0.4	2.2	702	UP332	5以上	5	4	4-5	4-5	有	可	
75	浮玉	UP336～UP339	4,100	日本		3.0	4.5	4.5	1710	1460	59.3	64.0以上	0.5	1.4	1000以上		UP336	5以上	5	4-5	4-5	3-4	有	可
76	市	UP340～UP343	4,700	日本		4.5	4.0	4.0	1960以上	767	40.0以上	45.6	0.4	0.8	365	UP340	5以上	5	4	4-5	3	有	可	
76	草紋様	UP344～UP346	4,700	日本		4.5	4.0	4.0	1960以上	1200	64.0以上	64.0以上	0.8	2.3	716	UP344	5以上	5	4	4-5	3	有	可	
77	フィュタージュ F	UP347～UP356	4,650	日本		4.0	4.5	4.5	1950	633	58.6以上	64.0以上	0.4	1.0	601	UP347	5	5	4-5	5	4-5	有	可	
78	ウィッカーワーク	UP357～UP365	4,100	インド		3.0	3.5	4.0	1610	940	64.0以上	64.0以上	0.4	0.8	516	UP357	5	4-5	4-5	4-5	4	無	可	
F-Plain Fプレーン																								
80	エリソス	UP371～UP374	14,500	イタリア		2.5	4.5	4.5	1450	1670	64.0以上	64.0以上	0.6	0.4	1000以上		UP371	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
81	カナバ	UP375～UP379	15,000	スペイン		4.5	4.5	4.5	1960以上	1930	64.0以上	64.0以上	0.4	0.4	1000以上		UP375	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
82	ペアボア	UP380・UP381	15,000	イタリア		4.0	4.5	4.5	1960以上	1180	64.0以上	64.0以上	0.4	0.4	1000以上		UP380	5	4-5	4-5	4-5	3-4	無	可
83	セヴォ	UP382～UP385	14,500	イタリア		3.0	4.5	4.5	1110	498	64.0以上	41.5	0.4	0.4	653	UP382	4	4-5	4-5	4-5	3-4	無		
84	リメリノ	UP386～UP394	8,900	イタリア		4.5	2.0	3.0	470	352	33.0	28.9	0.4	1.0	541	UP386	5	5	5	5	5	無		
															UP387	5	5	4	4-5	4	無			
															UP388	5	4-5	3-4	4-5	3-4	無			
															UP389	5以上	4-5	2	4-5	4	無			
															UP390	5	4-5	2	4-5	3	無			
															UP391	5	4-5	2	4	2-3	無			
															UP392	5	5	4-5	4-5	4	無			
															UP393	5以上	5	4-5	4-5	3-4	無			
															UP394	5	4-5	2-3	4	2-3	無			

価格・物性試験一覧表 (ファブリック)

価格・物性試験一覧表 (ファブリック)

頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピリ ン グ (級)	スナップ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)				パック コートイン (有無)	オプション はっ水	
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			汗 (アルカリ性)	摩擦	変退色	汚染	乾燥	湿潤	
92	ポンブルムース	UP468~UP473	5,400	日本	(P)	2.0	4.0	4.0	1560	574	64.0以上	64.0以上	0.4	2.0	1000以上	UP468	4-5	4-5	4	4-5	4	有	可
																UP469	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP470	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP471	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP472	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP473	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
93	サラ一	UP474~UP479	5,300	日本	(W) あて布使用	3.0	4.5	4.0	768	807	64.0以上	64.0以上	2.2	1.9	206	UP474	4-5	4-5	4-5	5	4	有	可
																UP475	4	4-5	4-5	4-5	3	有	可
																UP476	5	4-5	4	4-5	2-3	有	可
																UP477	3-4	4-5	4-5	4-5	2-3	有	可
																UP478	4	4-5	4-5	4-5	3	有	可
																UP479	4	4-5	4-5	4-5	2-3	有	可
93	ミックスレイヤー	UP480~UP483	4,950	日本	(F) (W)	3.0	4.5	4.5	1580	842	64.0以上	64.0以上	3.0	2.3	636	UP480	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP481	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP482	5	4-5	4-5	4-5	3-4	有	可
																UP483	5	5	4-5	4-5	2-3	有	可
																UP484	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP485	5	4-5	4-5	4	4-5	無	可
94	ポエトリー	UP484~UP491	3,950	インド	(P)	4.5	4.0	3.5	1690	1940	64.0以上	64.0以上	0.4	0.4	674	UP484	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP486	5	4-5	4-5	4	4-5	無	可
																UP487	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP488	5	4-5	4	4-5	4-5	無	可
																UP489	5	4-5	4	4-5	4-5	無	可
																UP490	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
95	ガラバゴス	UP492~UP496	5,300	日本	(P) (W)	4.0	4.5	4.5	2220	1420	64.0以上	64.0以上	0.7	3.0	1000以上	UP492	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可
																UP493	5	4-5	4	4	4	有	可
																UP494	5	4	4	4-5	4-5	有	可
																UP495	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP496	5	4-5	4	4-5	4-5	有	可
																UP497	4-5	5	5	5	5	有	可
95	ミレー	UP497~UP502	6,200	日本	(P)	5.0	3.5	3.5	1140	1070	62.8以上	62.8以上	0.8	0.4	589	UP497	5	5	5	5	5	有	可
																UP498	5	5	5	5	4-5	有	可
																UP499	5	5	4-5	5	4-5	有	可
																UP500	5	4-5	4-5	4-5	4	有	可
																UP501	5以上	5	5	5	4-5	有	可
																UP502	5	4-5	4-5	4-5	4	有	可

価格・物性試験一覧表 (ファブリック)

頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピリ ン グ (級)	スナップ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)				パック コートイング (有無)	オプション はっ水	
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			汗 (アルカリ性)	摩擦	変退色	汚染	乾燥	湿潤	
100	テラホライズン	UP544~UP547	5,800	中国	40  P	4.5	4.5	4.5	1700	624	64.0 以上	43.4	0.8	1.0	976	UP544	3	5	5	4-5	4	有	可(*)
																UP545	3-4	5	4-5	4	4	有	可(*)
																UP546	5以上	5	4	3-4	3-4	有	可(*)
																UP547	5以上	5	4	3-4	3-4	有	可(*)
																UP548	4	4-5	5	5	4-5	有	
																UP549	5	4-5	4	4-5	4-5	有	
																UP550	4	4-5	4-5	5	4-5	有	
																UP551	5以上	4-5	4	4-5	3-4	有	
																UP552	5	4-5	3-4	4-5	4	有	
																UP553	5	4-5	4-5	4-5	4	有	
																UP554	5以上	4-5	4	4-5	4-5	有	
																UP555	5以上	4-5	4	4-5	4	有	
																UP556	5以上	4-5	3-4	4-5	4	有	
																UP557	5以上	4-5	3-4	4-5	3-4	有	
101	カラーキャンバス	UP558~UP582	3,350	日本	40  W	4.5	4.5	4.5	978	889	44.8	34.8	0.4	0.4	1000以上	UP558	5	5	5	5	5	有	可
																UP559	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP560	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP561	5	5	4	4-5	4-5	有	可
																UP562	5	5	4	4-5	4	有	可
																UP563	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP564	4-5	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP565	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP566	5	5	4-5	5	4-5	有	可
																UP567	5	5	4-5	4-5	4	有	可
																UP568	5以上	5	4	5	4-5	有	可
																UP569	5以上	5	4	4-5	4	有	可
																UP570	5以上	5	4	5	5	有	可
																UP571	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP572	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP573	5	5	4-5	5	4-5	有	可
																UP574	5以上	5	4-5	5	5	有	可
																UP575	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP576	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP577	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP578	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP579	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP580	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP581	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP582	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
102	カラーナナコ	UP583~UP602	2,850	日本	40  P	4.5	4.0	4.5	1960 以上	1070	64.0 以上	64.0 以上	0.8	3.6	595	UP583	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP584	4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP585	4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP586	4-5	4-5	4	4-5	4-5	無	可
																UP587	5	4-5	4-5	5	4-5	無	可
																UP588	5	4-5	4-5	5	4-5	無	可
																UP589	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP590	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP591	5以上	4-5	4-5	5	4-5	無	可
																UP592	5	4-5	4-5	5	4-5	無	可
																UP593	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP594	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP595	4	4-5	4-5	5	4-5	無	可
																UP596	5	4-5	4-5	5	4-5	無	可
																UP597	5以上	4-5	4-5	4-5	4	無	可
																UP598	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP599	5	4-5	4-5	5	4-5	無	可
																UP600	5	4-5	4-5	5	4-5	無	可
																UP601	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																UP602	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可

価格・物性試験一覧表 (ファブリック)

項目	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピーリング 級	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)				バック コーティング (有無)	オプション はっ水			
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	汗 (アルカリ性)	摩擦	変退色	汚染	乾燥	湿潤		
Feature 機能性																									
104	スピリット AC	UP611~UP628	7,300	スペイン	¶ ✕ ✕ □ ✕ P	4.5	4.5	4.5	656	860	37.7	48.7	0.5	0.8	1000以上	UP611	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	有		
																	UP612	4-5	5	4-5	5	4-5	4-5	有	
																	UP613	3-4	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	
																	UP614	5以上	4-5	3-4	4-5	4	4	有	
																	UP615	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	
																	UP616	4-5	5	4-5	5	4-5	4-5	有	
																	UP617	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	
																	UP618	5以上	4-5	4	4-5	3-4	3-4	有	
																	UP619	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	
																	UP620	5以上	4-5	4-5	4-5	4	4	有	
																	UP621	5	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4	有	
																	UP622	3-4	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	
																	UP623	5以上	5	3-4	4-5	4	4	有	
																	UP624	5以上	4-5	4-5	4-5	4	4	有	
																	UP625	4	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	
																	UP626	5以上	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4	有	
																	UP627	5以上	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	
																	UP628	4	5	4-5	4-5	3-4	3-4	有	
105	クオリス AC	UP629~UP631	7,300	スペイン	☒ ✕ ✕ ✕ P W	4.0	4.5	4.5	1960	1880	64.0	64.0	0.6	0.6	598	UP629	5以上	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無		
105	ボラム AC	UP632~UP634	7,300	スペイン	☒ ✕ ✕ ✕ P W	4.0	4.5	4.5	1900	1610	64.0	64.0	0.4	0.4	512	UP630	5以上	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無		
105	アマラル AC	UP635~UP647	7,300	スペイン	☒ ✕ ✕ □ F W	3.0	4.5	4.5	1960	620	64.0	64.0	0.4	0.4	1000以上	UP631	5以上	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無		
106	レジェント AC	UP648~UP654	7,300	スペイン	☒ ✕ ✕ □ P W	3.0	4.5	4.5	1960	798	64.0	64.0	0.4	0.4	970	UP632	5以上	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無		
107	ノハラ AC	UP655~UP662	7,300	スペイン	☒ ✕ ✕ □ F W	4.5	3.5	4.5	1960	558	64.0	64.0	0.4	0.4	445	UP633	5以上	4-5	4-5	4-5	4	4	無		
																	UP634	5以上	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP635	5以上	5	5	5	5	5	無	
																	UP636	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP637	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP638	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP639	3	4-5	4	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP640	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP641	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP642	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP643	4	4-5	4	4	4	4	無	
																	UP644	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP645	5	4-5	4	4	3-4	3-4	無	
																	UP646	5	4-5	4	4	4	4-5	無	
																	UP647	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP648	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP649	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP650	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP651	5以上	4-5	4	4	4	4	無	
																	UP652	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP653	5以上	4-5	4-5	4-5	4	4	無	
																	UP654	3-4	4-5	4-5	4-5	4	4	無	
																	UP655	5以上	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP656	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP657	5以上	5	3	4-5	4	4	無	
																	UP658	5以上	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP659	5以上	5	3	3	3	2-3	無	
																	UP660	5以上	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP661	5以上	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	
																	UP662	5以上	5	4	4	4	4	無	

価格・物性試験一覧表 (ファブリック)

頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱表示	ピリ ン グ (級)	スナップ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					パック コートイン (有無)	オプション はっ水	
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			汗 (アルカリ性)	摩擦	変退色	汚染	乾燥	湿潤		
108	ノルディウォームII AC	UP663～UP674	7,300	スペイン		5.0	5.0	5.0	787	607	38.3	25.3	0.4	0.4	1000以上	UP663	3	4-5	4-5	4-5	4-5	無		
																UP664	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無		
																UP665	4	4-5	4	4-5	3	無		
																UP666	4	4-5	4-5	4-5	4	無		
																UP667	5以上	4-5	4	4	3-4	無		
																UP668	5	4-5	4	4-5	4	無		
																UP669	5以上	4-5	3-4	4	3	無		
																UP670	5以上	4-5	3	3-4	2-3	無		
																UP671	5以上	4-5	2-3	3	2-3	無		
																UP672	5	5	4	4-5	3	無		
																UP673	5以上	4-5	2-3	4	2-3	無		
																UP674	5以上	4-5	3-4	4-5	3-4	無		
109	クラリーノ SX	UP675～UP682	14,000	日本		4.5	5.0	5.0	959	681	1270(注2)		0.4	0.4	1000以上	UP675	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無		
																UP676	4-5	4-5	4	4-5	3-4	無		
																UP677	5	4-5	4-5	4-5	3	無		
																UP678	4	4-5	4	4	3	無		
																UP679	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無		
																UP680	4	4-5	4	4	3	無		
																UP681	5	4-5	4-5	4	3	無		
																UP682	5	4-5	4	4	2-3	無		
																UP683	8以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	(注2)	
																UP684	8以上	4-5	4-5	4-5	4	無	(注2)	
110	ナミブ・デザート	UP683～UP686	9,400	イタリア		4.0	4.0	4.5	1960 以上	981	64.0 以上	64.0 以上	0.7	1.9	338	UP685	8以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	(注2)	
																UP686	8以上	5	4-5	4	3	無	(注2)	
																UP687	5	4-5	4-5	5	4-5	有	(注2)	
																UP688	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	(注2)	
																UP689	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	(注2)	
																UP690	5以上	4-5	4	4-5	4	有	(注2)	
																UP691	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	(注2)	
																UP692	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	(注2)	
																UP693	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	(注2)	
																UP694	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	(注2)	
112	ルール	UP695～UP700	4,650	日本		4.5	4.5	4.5	1900	1730	62.8 以上	62.8 以上	0.6	0.4	691	UP695	4	5	5	4-5	4-5	有	(注2)	
																UP696	5以上	5	4	4-5	4-5	有	(注2)	
																UP697	5以上	5	4-5	5	4-5	有	(注2)	
																UP698	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	(注2)	
																UP699	4-5	5	4-5	4-5	4-5</td			

価格・物性試験一覧表 (ビニルレザー)

試験方法 ※JIS K 6772の規定項目により実施しております。

引張強さ・引張伸び率: 規定の引張試験機を用いて指定する速度で引張り、試験片の一部が切断した際の最大荷重(N)と伸び率(%)を測定する。

引裂強さ: 試験片に切り込みを入れて規定の試験機によって引裂き、その際の最大荷重(N)を測定する。

剥離力: 試験片の被膜と基布を一部剥がして規定の試験機にかけ剥がし、その際の最大荷重(N)を測定する。

不粘着性: 規定サイズ2枚の試験片の被膜部分を向かい合わせにしガラス板で挟む。さらに3kgの荷重をかけた状態で、約70°Cにて24時間保持、その後おもりを外して常温で冷やし、2枚の試験片を剥がした際に被膜面に損傷等の異常がないか検証する。

耐寒性: 規定の低温槽の中に折り曲げた試験片をセットし、その上から規定のおもりを落させ衝撃を与えた試験片のひび割れの有無を検証する。

染色堅牢度 耐光: 日光(紫外線カーボンアーケ灯光)を規定の試験条件で試験片に100時間照射し、光に対する堅牢性を測定する。

染色堅牢度 摩擦: 試験片に200gの荷重をかけながら白綿布を往復摩擦させ、汚染の程度を測定する。乾燥摩擦は、そのまま白綿布を用い、湿潤摩擦ではその白綿布を人口汗液に浸し使用する。

※当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありません。

(注1) プチプラウニー:耐寒(-20°C)の条件です。

頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	引張強さ (N)		引張伸び率 (%)		引裂強さ (N)		剥離力 (N)		不粘着性	耐寒性 (-10°C)	染色堅牢度(級)		
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	摩擦	
Texture テクスチャ																	
120	ティルリ	UP721～UP741	3,200	日本	341	128	31	205	40	41.4	26.4	21.6	異常なし	異常なし	4～4-5	5	5
122	アロウルート	UP742～UP761	3,000	日本	356	108	32	187	22	23.2	24.7	20	異常なし	異常なし	4-5	4～5	4-5～5
124	シルキーラスタルⅡ	UP762～UP793	2,950	日本	347	96	33	175	23	28.3	21.9	19.3	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	5
125	N Pクロス	UP794～UP799	3,300	日本	313	110	33	191	23.2	24.9	23.8	21.6	異常なし	異常なし	4～4-5	5	5
126	ミロンジュ L	UP800～UP806	3,200	日本	356	119	31	181	25.1	36.6	21.6	20.2	異常なし	異常なし	4-5	5	5
127	ジェントルティラー L	UP807～UP816	3,300	日本	341	140	29	214	24.3	36.3	34.9	23.3	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	4-5～5
128	カラーピーナツ	UP817～UP824	2,950	日本	336	93	34	231	24.1	31	23.4	22.1	異常なし	異常なし	4～4-5	4～5	4～5
129	シープボア	UP825～UP828	3,200	日本	350	135	31	191	30.9	37.3	26.3	19.7	異常なし	異常なし	4～4-5	5	5
130	ナチュレクロス	UP829～UP834	2,950	日本	342	142	38	204	24.9	29.2	56.5	46.2	異常なし	異常なし	4-5	5	5
131	バスケット	UP835～UP838	2,950	日本	326	87	35	165	40.2	36.3	23.9	19.9	異常なし	異常なし	4-5	4～5	4～5
132	ブリックロック	UP839～UP844	2,950	日本	375	90	34	254	24.5	36.3	32.4	23.6	異常なし	異常なし	4-5	4～5	4～5
133	スラントスクランチ	UP845～UP850	3,300	日本	339	137	29	214	29.4	45.1	22.4	21.2	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	4-5～5
133	フィユタージュ L	UP851～UP860	3,300	日本	387	125	33	182	27.4	33.3	38	27.8	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
134	レティックアーマー	UP861～UP865	3,300	日本	384	128	31	231	24.5	29.4	34.8	24	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	4-5～5
134	キルトファー	UP866～UP869	3,500	日本	433	117	34	175	28.4	42.1	34.2	19.6	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
135	デニムⅡ	UP870～UP875	3,000	日本	394	94	31	160	24.7	28.3	20.2	19.4	異常なし	異常なし	4-5	4-5～5	5
136	ウォッシュデニム	UP876	3,900	トルコ	179	104	51	171	16.6	21.1	—	—	異常なし	異常なし	4	3-4	3-4
137	クロコ・リッチ	UP877～UP879	4,500	スペイン	248	185	49	85	50.4	44.6	75.5	82.6	異常なし	異常なし	4-5	4～5	3-4～5
138	クロコ・モード	UP880～UP882	3,500	トルコ	253	217	51.7	100	70.8	58.1	88	89.2	異常なし	異常なし	5	4-5	3-4～5
138	オーストリッヂ	UP883～UP888	2,500	日本	357	142	36	182	25.5	31.4	30.3	22.6	異常なし	異常なし	4-5	4	4
139	クラック	UP889～UP893	3,000	日本	318	92	28	154	26.5	35.3	30.4	22.7	異常なし	異常なし	4	4	4-5
140	ジャックショット	UP894～UP897	2,600	日本	372	98	32	153	23.5	34.3	18.9	19.4	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
140	イスタンブル	UP898～UP906	2,950	トルコ	143	200	62.5	75	54.8	45.5	75.2	76.8	異常なし	異常なし	4-5	4-5～5	4-5～5
141	アトランティックルート	UP907～UP915	2,600	日本	296	103	35	208	26.8	32	22.3	23.7	異常なし	異常なし	4-5	4～5	4～5
141	パシフィックルート	UP916～UP924	2,600	日本	324	102	36	205	48.8	38	16.2	17.2	異常なし	異常なし	4～4-5	4～5	4～5
142	バルセロナ	UP925～UP928	5,800	スペイン	155	186	100	90	51.8	32.9	10.6	13	異常なし	ひびあり	5	4～5	4-5～5
143	サテン	UP929～UP933	4,200	スペイン	206	151	77.5	175	33.9	33	13.1	15.5	異常なし	異常なし	4-5	4-5～5	3-4～5
144	ミンク・モード	UP934～UP938	4,100	スペイン	178	188	53	117.5	35.4	37.8	92.8	83	異常なし	異常なし	4～4-5	2-3～5	3～5
Pattern パターン																	
146	テルネーロ	UP951～UP952	5,800	スペイン	379	149	66	182	21	28.7	35.4	43.3	異常なし	異常なし	4-5	4-5	4-5～5
147	キルトアーガイル	UP953～UP956	5,300	スペイン	207	192	67.5	82.5	49.7	44.6	23.8	23.7	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5	4-5
148	スタークストウォール	UP957～UP960	5,300	スペイン	231	233	66.5	90	44	36.6	31.9	30.7	異常なし	異常なし	4-5	5	5
150	クオリス L	UP961～UP963	3,500	日本	391	154	40	218	30.4	33.3	27	21.6	異常なし	異常なし	4-5	5	5
150	鱗鉄	UP964～UP965	3,300	日本	330	113	39	188	34.3	33.3	19.7	13.8	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
151	エスニックセルパン	UP966～UP968	3,500	日本	346	141	31	213	54.2	46.4	18.6	20.8	異常なし	異常なし	4-5	5	5
152	フロードット	UP969～UP972	3,300	日本	307	91	31	179	44.6	35.3	18.6	20.5	異常なし	異常なし	4-5	5	5
153	ペチカ L	UP973～UP974	3,500	日本	351	121	32	190	29.9	35.3	30.3	22	異常なし	異常なし	4-5	5	5
154	ブルテリアチェック L	UP975～UP980	3,300	日本	382	147	31	207	23.5	35.3	38.5	26	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	5
155	マーブルストライプ	UP981～UP984	3,200	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4	4-5	5
155	オルタネット	UP985～UP988	3,200	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4-5	5	5
156	ランダムストライプ	UP989～UP992	3,200	日本	335	148	42	201	24	27.4	54.1	45.9	異常なし	異常なし	4-5	5	5
157	麻葉繋	UP993～UP997	3,300	日本	333	147	29	216	26.5	37.2	40	23.9	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	5
157	松葉 L	UP998～UP1002	3,300	日本	350	146	34	218	41.2	46.1	27.9	19.6	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	5
158	ランダムメタリック	UP1003～UP1006	3,300	日本	334	88	33	177	42.6	36	22.3	17.7	異常なし	異常なし	4-5	5	5
159	雅風	UP1007～UP1010	3,300	日本	352	90	30	180	28.4	38.2	26.6	24.9	異常なし	異常なし	4-5	5	5
160	プチプラウニー	UP1011～UP1016	2,950	日本	382	128	32	181	24	32.4	42.5	30.1	異常なし	異常なし	4-5	5	5
160	クラシカルブーケ	UP1017～UP1018	3,000	日本	360	89	27	175	24.5	30.4	19.9	20.1	異常なし	異常なし	4	4</td	