

# 下地処理用



火気  
厳禁

低臭

## 低臭でテナント工事や

### エレベーターの改修工事に最適です

- 溶剤臭が少ない低臭のプライマーです。
- 塗ムラが少なく、作業性に優れています。
- 化粧フィルムの重ね貼りなど、接着強度が出にくい下地へも優れた接着力を発揮します。

## RS

JPMA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-466	4,700 円/缶	1,000 ml

- 主成分 : エタノール
- 色 : 乳白
- 適用下地 : P.11 下地調整一覧参照
- 施工可能面積 : 25㎡~70㎡/1,000ml
- 消防分類 : 第四類アルコール類

用途 リアテック用下地処理剤(プライマー)

使用方法 原液のまま使用してください。下地により2回塗り、3回塗りしてください。

注意事項 直射日光は避けてください。他に付着した場合は、布等で直ちに拭き取ってください。

## RS専用! ペン先が固まりません

- コンパクトな容器で持ち運びに最適です。
- 三方栓など細かい箇所へも塗りやすく作業が容易です。

## RS専用ペン型プライマー容器

品番	標準価格(税別)	容量
BB-333	600 円/個	50 ml

- 本体 : プラスチック樹脂製

用途 プライマー塗布用ペン型容器

使用方法 プライマーを容器に入れて使用してください。

注意事項 RS専用の為他製品ではご使用になれません。容器のみの商品です。

## RSプライマー専用容器替え芯

品番	標準価格(税別)	容量
BB-334	1,300 円/セット	10 個/セット

用途 プライマー塗布用ペン型容器の替え芯

注意事項 ペンリダイニングRSペン型容器専用の為他製品ではご使用になれません。替え芯のみの商品です。



## 下地調整一覧 |

下地/工程	前処理	シーラー処理	パテ処理	サンディング	表面清掃	プライマー処理
石膏ボード	釘頭・段違い処理	-	セレクト(上塗)/エス(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RA
ケイ酸カルシウム板	釘頭・段違い処理	シーラーS	セレクト(上塗)/エス(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RA
モルタル	金こて仕上げ 乾燥状態確認	シーラーS	セレクト(上塗)/エス(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100
焼付塗装鋼板	錆・油脂成分除去	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS
電気亜鉛めっき鋼板	錆・油脂成分除去	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RS
アルミニウム板	錆・油脂成分除去	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RS
ステンレス板	錆・油脂成分除去	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RS
ガラス	-	-	-	-	アルコール	-
シナベニヤ合板 ラワン合板	釘頭・段違い処理	SAシーラー	セレクト(上塗)/エス(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RA/RS
MDF	釘頭・段違い処理	SAシーラー	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RA/RS
塩ビ鋼板	表面状態確認	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS
メラミン板 ポリエステル板	-	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS

※表面清掃のアルコールは必要に応じてご使用ください

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用  
接着剤

ビス・釘頭  
用パテ

壁紙用パテ

壁紙施工  
用補強・  
補修剤

シーラー

プライマー

壁紙用工具

ガラスフィ  
ルム用工具

下地別の  
施工手順