

下地処理用 / 補強・補修用

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤ビス・釘頭
用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工
用補強・
補修剤プライマー
(リアテック
専用) /
リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の
施工手順

水性



水性



水性



水性



各種下地調整に対応

- モルタル、コンクリートから珪酸カルシウム板、和壁まで、希釈率を変えるだけで、ほとんどの下地調整に対応できます。
- でん粉系接着剤との接着力に優れています。

シーラーS

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-317	7,500 円/缶	4 kg

- 主成分 : 特殊アクリル樹脂
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 珪酸カルシウム板、和壁、モルタル、コンクリート
- 施工可能面積 : 160㎡/4kg 4倍希釈(モルタル・コンクリート・石膏ボード)、80㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重大)、45㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重小)、20~40㎡/4kg 原液(和壁・水性ペンキ)

用途 各種下地の調整剤

使用方法 下地基材に合わせて希釈率を変えてご使用ください。

アクによる変色を防止できます

- 粒子が細かく下地との相性が良いです。

SAシーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-319	5,500 円/缶	2 kg

- 主成分 : アクリルエマルション樹脂
- 色 : 淡黄色半透明
- 適応下地 : 石膏ボード・ベニヤ・コンパネ・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF・珪酸カルシウム板・コンクリート・モルタル
- 施工可能面積 : 40~60㎡/2kg

用途 各種下地の調整剤

使用方法 水で3倍(SAシーラー:水=1:2)を標準として希釈してください。

注意事項 非吸水性下地(プリント合板、パーティションなど)には使用できません。セーイ壁、京壁、石膏プラスターなどは下地の状態により使用できない場合があります。

アク止めはどのような場合にも効果があるわけではありません。

でんぶん糊に加えて接着補強剤に

- クロス施工時の相手糊、ビニル壁紙の重ね貼り、でんぶん糊に加えて接着補強剤として最適です。
- 非吸水性下地、水性ペンキ、油性ペンキなどの下地調整剤(補強糊)としても使用できます。
- 出隅、入隅部分への塗布で接着補強ができます。

300クリーン

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-451	2,050 円/本	1 kg

- 主成分 : エチレン酢ビ共重合体水性エマルション
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 6~8㎡/1kg

用途 澱粉糊の接着補強剤

使用方法 接着補強としてでんぶん糊に加えて使用する際はでんぶん糊:300クリーン=8:2で混合してください。下地調整(補強糊)として使用する際は原液または約10%の水で希釈し、ローラーなどで下地に均一に塗布してください。

注意事項 織物壁紙などの表面に付着した場合には、水拭きをしなくても取り除けなくなりますので注意してください。

補修箇所が目立たないつや消しタイプ

- 乾燥後の被膜が硬く、汚れ、塵埃の付着を防ぎます。

ヌリピタ

規制対象外

カラー	品番	標準価格(税別)	容量
☐ ライトアイボリー	BB-504	850 円/本	500 g

- 主成分 : アクリルエマルション樹脂
- 入り単位 : 6本/ケース、4ケース/BOX
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能m数 : 100m/500g

用途 壁紙の目ずき、剥離、欠損部の補修剤

使用方法 ノズルの先を塗布箇所に合わせて切り、チューブを絞り注入してください。注入後、すぐに水を含んだ布で直ちに拭き取ってください。使用後は必ずしっかりとキャップを閉めて、保管ください。

注意事項 壁紙、枠周りのコーキングとしては使用できません。実際の商品の色と紙面掲載の色では見え方が異なります。色の確認の際はご注意ください。