

耐汚染性

粘着剤付化粧フィルム

REATEC

リアテック技術資料

試験方法

壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。




基準・結果

JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、1級(不可××)～5級(良好◎)で汚染度合いを評価する。
※各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

耐汚染性

試験物質	リアテック TA・TC・BC・他			両面印刷品 RW・他			マット品 RW・他			リアテック コート			高耐候 リアテック			抗ウイルス リアテック			ホワイトボード TW-1000			玄関ドア フィルム			メラミン化粧板			ビニル壁紙			突板		
	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	乾拭	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール		
コーヒー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
醤油	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
ソース	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
オレンジ ジュース	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
水性ペン	○	○	○	△	○	◎	○	○	◎	○	○	○	△	△	△	△	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	×	◎	◎			
クレヨン	×	×	◎	××	××	◎	××	×	◎	×	×	◎	△	○	◎	×	×	◎	○	×	△	◎	××	×	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
油性ペン	××	××	○	××	××	○	××	××	○	××	××	△	×	×	◎	××	××	○	○	×	×	◎	××	××	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
口紅	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
酢	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ケチャップ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
紅茶	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	
赤ワイン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
タバスコ ペッパーソース	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ターメリック	○	◎	◎	◎	◎	◎	△	○	◎	△	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
カラー トリートメント	○	○	○	◎	◎	◎	×	△	○	×	×	×	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
靴墨	○	△	◎	○	○	◎	×	△	○	△	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	×	○	◎	◎	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

試験方法：壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、試験物質については弊社基準による。
評価方法：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、1級(不可××)～5級(良好◎)で汚染度合いを評価する。
※各種試験物質に対する24時間後の耐汚染性能を評価しています。

試験物質：醤油	乾拭き		水		中性洗剤		アルコール	
	拭き取り前	拭き取り後	拭き取り前	拭き取り後	拭き取り前	拭き取り後	拭き取り前	拭き取り後
リアテック (TA・TC・BC 他)	_____							
高耐候リアテック	_____							

※上記写真は代表品番による当社評価試験結果であり、製品の性能保証ではありません。