

施工要領書

HIGH GRAFICA (デジタルプリント)

特徴：ラテックスインクによる印刷を施したインクジェットの塩化ビニル壁紙です。

種別：デジタルプリント壁紙

商品の注意事項

- 単色ベタのデザインについては、インクジェットの特性上、色ムラが発生しますので、あらかじめご了承ください。
- 施工面が天井の場合は、必ず床から天井を見あげた天井伏図をご用意ください。
- 印刷時に若干の伸びが発生するため、ジョイント部分の柄が正確に合わない可能性があります。
- インクジェット品の特性として左右の色味が正確に合わない場合があります。
- 追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生しますのであらかじめご了承ください。

施工時の注意事項

- レーザー墨出し機等を使って、水平・垂直を合わせて貼ってください。貼り出しの水平垂直が出ていない状況で施工を進めた場合、基材が斜めに貼られることで基材の上下が足りなくなる・柄が合わなくなる等のおそれがあります。
- 壁紙表面に糊・汚れがつかないようご注意ください。
- 拭き取りを行う際は固く絞った柔らかい布で優しく拭き取ってください。
- 壁紙の表面を強く擦るとインクが取れる恐れがありますのでご注意ください。特に施工時の撫で付け、口一ラー掛けは優しく行ってください。
- 洗剤・シンナー・消毒用アルコール・スプレー式薬剤などは変色や表面破損の原因となりますので、ご使用はお控えください。
- 身長計デザインの商品は巾木の寸法を確認の上、床上から目盛りの位置を合わせて施工してください。
- 濃色の壁紙はカット時にジョイントの白い基材の部分が目立つ場合がありますが、商品特性としてご理解ください。

下地調整・接着剤塗布

- 接着剤
接着剤はN E Wサンゲツ糊（BB-378）をおすすめします。
- 折りジワ・上積み
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。強く折りたたんだ折りジワは戻りませんのでご注意ください。
- オープンタイム・保管
オープンタイムは10~15分を目安に長めに取ってください。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調節してください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
- その他
通気性があるためオープンタイムが長すぎると相剥ぎを起こすことがありますのでご注意ください。

施工要領書

HIGH GRAFICA (デジタルプリント)

貼り付け

- 同梱されている割付図を確認の上施工してください。
- 重ね切りする場合は必ず下敷きテープを使用してください。
- ジョイント部分に強くローラーをかけることは避けてください。ローラーを強くかけるとエンボス潰れが起きたり、インクが取れたりするおそれがあります。
- 巻き毎に連番がありますので、貼り出し位置から連番に沿った施工をお願いします。
- 糊は糊付け機で均一に塗布してください（一般クロスと同程度の量を目安としてください）
- 貼り付けの際はやわらかい撫で刷毛をご使用ください。シタの色落ちの原因になりますので表面を直接強く擦らないでください。
- 絵柄を合わせながら、全体のバランスを確認しつつ、ずれないよう慎重に貼り進めてください。
- 貼り付けの際は、壁紙の中央部から外側へ向かって、壁紙全体を均一に貼り付けるよう丁寧に施工してください。

メンテナンス

- 通常の汚れは、中性洗剤を薄めた水溶液を使用し、固く絞ったやわらかい布で優しく拭き取ってください。
 - 拭いた後は、洗剤が残らないよう水のみで仕上げ拭きしてください。
- 多量の水の使用は、ジョイント部から水分が侵入し、はがれの原因となるため避けてください。
- 研磨剤、シンナー、ベンジン等の有機溶剤、油性マジックは使用しないでください。

不燃認定番号について

下地基材	施工方法	防火性能	認定番号	認定取得者名
不燃下地	直張	不燃	NM-3991	一般社団法人日本壁装協会
不燃石膏	直張	不燃	NM-3991	一般社団法人日本壁装協会
準不燃下地	直張	準不燃	QM-0822	一般社団法人日本壁装協会
金属	直張	不燃	NM-4082	一般社団法人日本壁装協会