









耐候性（高耐候リアテック・玄関ドアフィルム・カラーシリーズ）

試験方法

サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機により、高耐候リアテックについては10,000時間、玄関ドアフィルムについては5,000時間、カラーシリーズについては3,000時間照射後の外観変化、変色などの有無を確認する。

基準・結果

著しい変化なし。

高耐候リアテック	TF4821	試験前	10,000 時間照射後
			
玄関ドアフィルム	GD4907	試験前	5,000 時間照射後
			
カラーシリーズ	TA4731	試験前	3,000 時間照射後
			
	TA4740	試験前	
			

※上記写真は代表品番による当社評価試験結果であり、製品の性能保証ではありません。

※掲載商品はリアテック見本帳に収録されています。商品情報は最新の見本帳でご確認ください。